

ARENISCA DE LASTRES.- Código Substancia: ArD

Descripción Petrográfica: Arenisca

Características Fisicopétreas:

Origen y Composición: Sedimentario (Cretácico Superior, Formación Lastres)

Grano medio a fino de Cuarzo, Feldespato y cementación mas cuarzosa.

Absorción de Agua por Capilaridad 10,05 % (M)

Peso Especifico..... 2,09 g/cm³ (M)

Resistencia a la Compresión 50,12 Mpa (M)

Resistencia a la Flexión.....4,66 Mpa (M)

Resistencia al Choque 39,33 cm (M)

Desgaste por Rozamiento28,5 mm (M)

Resistencia a las heladas 4,0 % (M)

(M)= Valor medio

Procedencia: Cantera El Nene

Aplicaciones :

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas
- * Revestimiento de Muros

Lastres Amarilla y/o Gris



Descripción

Piedra irregular en Lajas de 3 a 5 cms.: textura granoarenosa fina y coloridos Amarillo claro en varias tonalidades, e incluso con bandas de anillos concentricos amarronados y/o Gris-pardo claro. Acabado Natural liso o aberrugado.

Para Revestimientos de Fachadas, Muros, Zócalos, (Lajas o Berrugos) Servida en Palets de 20 filas 3 a 5 cms., vendida por Metro cuadrado.

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra cargado sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

Contenido orientativo de las Jaulas o Palets: 20 M2

*) - En cada jaula o palet constará la indicación clara y visible de los M2 de su contenido.

Pedido Mínimo: 1 Palet.

PRECIO.: 25,29*€/M2, IVA incluido

(20,90*€/M2+IVA)



Contacto: +34 608 68 79 00