

### **PIEDRA DE SANTABELLA.- Código Substancia: CaA**

**Descripción Petrográfica: Caliza**

**Características Fisicopetreas :**

Origen y Composición: Sedimentario (Cretácico Inferior: Formación Caliza de Vegadeo).

Absorción de Agua por Capilaridad ..... 0,15%

Peso Especifico..... 2,70 g/cm<sup>3</sup>

Resistencia a la Compresión .....54,50 MPa

Resistencia a la Flexión.....6,50 MPa

Desgaste por Rozamiento: 7,80 mm.

**Procedencia: Cantera de SANTABELLA**

**Aplicaciones según Productos:**

- \* Aplacados o Revestimientos de Fachadas y zócalos
- \* Revestimiento de Muros
- \* Pavimentaciones de Calles y Plazas
- \* Jardinería, Fuentes y Barbacoas



### Descripción

Laja Marrón, de 2,0 a 3,0 cms resto de dimensiones irregular.

Servida en Palets de 1400 Kgs. Aprox. De 30 M<sup>2</sup> para un rendimiento medio de **28 M<sup>2</sup>**. Aprox.  
Acabado Natural.

Coloración de tonalidades marrones:

**Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.**

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera. **No incluye el transporte a obra.**

*Pedido Mínimo: 2 Palets*

**PRECIO M2: 6,02\* € IVA incluido. (4,97\*€ + IVA)**

**PRECIO Palet: 168,38\* € IVA incluido. (139,15\*€ + IVA)**



**Contacto: +34 608 68 79 00**