

CALIZA ROJA/MALVA.- Código Substancia: CaF

Descripción Petrográfica: Caliza

Características Fisicopétreas

Origen y Composición: Sedimentario (Cretáceo: Albense-Cenomanense)

Biomicroita Pakstone, carbonatada y de textura granuda.

Absorción de Agua por Capilaridad (M) 0,17%

Peso Especifico (M) 2,69 g/cm³

Resistencia a la Compresión (M) 159 MPa

Resistencia a la Flexión (M)20,05 Mpa

Desgaste por Rozamiento (M) 0,42 mm.


Heladicidad: No hiela.

(M) = Valor medio

Procedencia: Canteras de CANTELARA y CUEVAS

Aplicaciones :

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas y zócalos
- * Revestimiento de Muros
- * Jardinería, Fuentes y Barbacoas



Descripción

Piedra de tipo lajoso en yacimiento, tableada, nodulosa o lisa e irregular, en la coloración que se cita. Espesor de entre 2 a 4 cms. Acabados Naturales. Servida en Palets de **25 M²** y de 1500 Kgs. de peso aproximadamente.

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

Pedido Mínimo: 3 Palets

PRECIO M2: 19,97* € IVA incluido. (16,50 *€+ IVA)

PRECIO Palet: 499,13* € IVA incluido. (412,50* € + IVA)



Contacto: +34 608 68 79 00