

### **PIEDRA DE SANTABELLA.- Código Substancia: EICaA**

#### **Descripción Petrográfica: Caliza**

#### **Características Fisicopetreas**

Origen y Composición: Sedimentario (Cretácico Inferior: Formación Caliza de Vegadeo).

Absorción de Agua por Capilaridad ..... 0,15%

Peso Especifico..... 2,70 g/cm<sup>3</sup>

Resistencia a la Compresión .....54,50 MPa

Resistencia a la Flexión.....6,50 MPa

Desgaste por Rozamiento: 7,80 mm.

#### **Procedencia: Cantera de SANTABELLA**

#### **Aplicaciones según producto:**

- \* Aplacados o Revestimientos de Fachadas y zócalos
- \* Revestimiento de Muros
- \* Fuentes y Barbacoas



#### Descripción

Laja Dorado-verdosa, Cortada en Largo Libre (LL) x 11 x 1,2 o 1,5 cms.

Servida en Palets de 1250 Kgs. Aprox. para un rendimientos medios de 25 a 30 M<sup>2</sup>.

Acabado Natural o Serrado. Consultar otros acabados.

Coloración esencialmente dorada con irisaciones verdosas:

**Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.**

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

**No incluye el transporte a obra.**

*Pedido Mínimo: 2.-Palet*

**PRECIO: 26,62\*€ IVA incluido. (22,00\* + IVA)**



**Contacto: +34 608 68 79 00**