

PIEDRA DE SANTABELLA.- Código Substancia: EICaA

Descripción Petrográfica: Caliza

Características Fisicopetreas

Origen y Composición: Sedimentario (Cretácico Inferior: Formación Caliza de Vegadeo).

Absorción de Agua por Capilaridad 0,15%

Peso Especifico..... 2,70 g/cm³

Resistencia a la Compresión54,50 MPa

Resistencia a la Flexión.....6,50 MPa

Desgaste por Rozamiento: 7,80 mm.

Procedencia: Cantera de SANTABELLA

Aplicaciones según producto:

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas y zócalos
- * Revestimiento de Muros
- * Fuentes y Barbacoas



Descripción

Laja Parda-crema, Cortada a 60 x 30 x 1,2 a 1,8 cms. Servida en Palets de 1250 Kgs. Aprox. para un rendimientos medios de 25 a 30 M².

Acabado Natural o Serrado. Consultar otros acabados.

Coloración predominio del marrón y tramos claros:

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

Pedido Mínimo: 2.- Palets

PRECIO.: 33,28 *€ IVA incluido. (27,50 *€+ IVA)



Contacto: +34 608 68 79 00