

EICaF.- CALIZA ROSA.- Código Substancia: EICaF

Descripción Petrográfica: Caliza Bioclástica (Packstone o Bioesparita)

Características Físicopétreas:

Origen y Composición: Sedimentario: (Cretácico Superior Coniacense .

Formación Detrítica Linares-Ituero). Granos uniformes , compactos y con contenido de bioclastos cementados con calcita.

Absorción de Agua por Capilaridad 4,25

Peso Especifico..... 2,71 g/cm³

Resistencia a la Compresión45,70 MPa

Resistencia a la Flexión.....6,85 MPa

Desgaste por Rozamiento: 5,70mm.

Procedencia: Cantera de La Picota.

Aplicaciones :

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas y zócalos
- * Revestimiento de Muros
- * Otras en Acabados Serrado, Abujardado, Apiconado y Apomazado.
- * Sillería y Cantería. Molduras y Placas

Caliza Rosa



Descripción

Tabla Serrada o Cortada en Largo Libre (LL) x 40 x 3 cms. Servida en Palets de 1250 Kgs. Aprox. para un rendimiento de **14 M2**. Se vende por M2

Acabado Natural o Serrado. Consultar otros acabados:

Cortado, Abujardado, Apiconado , Apomazado , etc.

Coloración Rosada a Beige claro asalmonada.

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

Pedido Mínimo: 4.-Palets o 50M2

PRECIO/M2.: 71,87*€, IVA incluido. (59,40 *+ IVA)

Escudos, Medallones, Tallas, Blasones y, en general la cartelería en piedra.



Contacto: +34 608 68 79 00