

### PIEDRA MARAGATA.- Código Substancia: CuA

#### Descripción Petrográfica Cuarcita > UNE-EN 12407

#### Características Físicopetreas

Origen y Composición: Metamorfica (Ordovícico Superior-Silúrico). 70de Cuarzo;20% de Filosilicatos y 10% de Oxidos Pardos.

Absorción de Agua por Capilaridad >UNE-EN 1925..... 1,274 g/m2  
Densidad Aparente >UNE-EN 1936..... 2,620 Kg/m3  
Resistencia a la Compresión >UNE-EN 1926..... 170 MPa  
Resistencia a la Flexión >UNE-EN 12371..... 16,2 MPa  
Carga de Rotura para Anclajes >UNE-EN 13364..... 1700 MPa  
Resistencia a la Abrasión >UNE-EN 14157 ..... 3,0 mm.  
Resistencia al Deslizamiento en Húmedo >UNE-EN .....>35  
Resistencia a la Heladicidad tras 12 ciclos >UNE-EN 12371..... 0%  
Resistencia a la Heladicidad tras 48 ciclos >UNE-EN12371.....0%

Procedencia: EL LEIRO

Variedades y Aplicaciones: Según Formato

## Gris Clara



### Descripción

Taco de Cuarcita Maragata, tronzada a guillotina al espesor medio de 10 cms; resto de dimensiones irregular. Servida en sacos o big-bags de 1200 Kgs. aproximadamente, para un rendimiento medio de **5,40 M2**.

Coloración crema-azul grisácea: **Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.**

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

**No incluye el transporte a obra.**

**PEDIDO MÍNIMO: 1 Saco.**

**El M2 sale a 29,14 €\* IVA incluido. (24,09 € + IVA) \***

**PRECIO Saco: 159,50\* € IVA incluido (131,81€ + IVA) \***

***Nota:** El mismo material en sacos o big-bags de 1500 Kgs aproximadamente para un rendimiento medio de 6,75 M2 al precio de 191,65 €/Saco. \* (166,82 \* + IVA) en igualdad de condiciones del anterior.*



Gran Hotel SPA. Pandorado (León), con Cuarcita Maragata Gris Clara

**Contacto: +34 608 68 79 00**