

### **CUARCITA DE SAMOS.- Código Substancia: CuD**

#### **Características Fisicopétreas**

#### **Descripción Petrográfica/Filita compacta de grano fino**

Origen y Composición: Metamorfico (Devónico superior-Carbonífero inferior ).

Contenidos de Cuarzo, Sericita, biotita y clorita.

Absorción de Agua por Capilaridad ..... 0,87

Peso Especifico..... 2,83 g/cm<sup>3</sup>

Resistencia a la Compresión .....171 MPa

Resistencia a la Flexión.....32,35 MPa

#### **Procedencia: Cantera VETUSTA**

#### **Aplicaciones según Producto**

- \* Aplacados o Revestimientos de Fachadas
- \* Revestimiento de Muros
- \* Pavimentaciones de Calles y Plazas
- \* Jardinería

## “Chapita” de Filita Multicolor



#### Descripción

Laja Gris-Marrón, de entre 1,0 a 2,0 cms; resto de dimensiones irregular.

Servida en Palets de 1500 Kgs. Aprox., para un rendimiento medio de **40 M2**. Aproximadamente.

Acabado Natural. Para Aplacados y/o Revestimientos de Muros, Fachadas, Zócalos, etc.

Coloración varias tonalidades del Marrón sobre base Gris:

**Por tratarse de un producto natural su textura y coloración**

**pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.**

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

**No incluye el transporte a obra.**

*PEDIDO MÍNIMO: 2 Palets (80 M2)*

**PRECIO M2: 5,13\* € IVA incluido. (4,24\* € + IVA)**

**PRECIO Palet: 204,98\* € IVA incluido. (169,40\*€ + IVA.)**

