

CUARCITA DE SAMOS.- Código Substancia: CuD

Características Fisicopétreas

Descripción Petrográfica/Filita compacta de grano fino

Origen y Composición: Metamorfico (Devónico superior-Carbonífero inferior).

Contenidos de Cuarzo, Sericita, biotita y clorita.

Absorción de Agua por Capilaridad 0,87

Peso Especifico..... 2,83 g/cm³

Resistencia a la Compresión171 MPa

Resistencia a la Flexión.....32,35 MPa

Procedencia: Cantera VETUSTA

Aplicaciones según Producto

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas
- * Revestimiento de Muros
- * Pavimentaciones de Calles y Plazas
- * Jardinería

Filita Gris Gruesa



Descripción

Planchoncillo Grisáceo , de entre 3,0 a 5,0 cms; resto de dimensiones irregular.

Servida en Palets de 1300 Kgs. Aproxí., para un rendimiento medio de **15 M2**. Aproximadamente.

Acabado Natural. Ideal para Suelos y Pavimentaciones.

Coloración varias tonalidades sobre base Gris:

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

PEDIDO MÍNIMO: 3 Palets (45 M2)

PRECIO M2: 5,13* € IVA incluido. (4,24 * € + IVA)

PRECIO Palet: 110,00*- € IVA incluido. (92,90*€ + IVA)

