

CUARCITA DE SAMOS.- Código Substancia: CuD

Características Fisicopétreas

Descripción Petrográfica/Filita compacta de grano fino

Origen y Composición: Metamorfico (Devónico superior-Carbonífero inferior).

Contenidos de Cuarzo, Sericita, biotita y clorita.

Absorción de Agua por Capilaridad 0,87

Peso Especifico..... 2,83 g/cm³

Resistencia a la Compresión171 MPa

Resistencia a la Flexión.....32,35 MPa

Procedencia: Cantera VETUSTA

Aplicaciones según Producto

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas
- * Revestimiento de Muros
- * Pavimentaciones de Calles y Plazas
- * Jardinería

“Chapita” de Filita Parda



Descripción

Laja Grisácea, de entre 1,0 a 2,0 cms; resto de dimensiones irregular.

Servida en Palets de 1500 Kgs. Aprox., para un rendimiento medio de **40 M2**. Aproximadamente.

Acabado Natural. Para Aplacados y/o Revestimientos de Muros, Fachadas, Zócalos, etc.

Coloración varias tonalidades sobre base Gris:

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

PEDIDO MÍNIMO: 2 Palets (80 M2)

PRECIO M2: 4,39* € IVA incluido. (3,63*€ + IVA)

PRECIO Palet: 175,69*- € IVA incluido. (145,20 *€ + IVA)



Contacto: +34 608 68 79 00