

CUARCITA DE VILAFRANCA.- Código Substancia: CuF

Descripción Petrográfica:

Caliza (Comercialmente Cuarcita Cupire) Marmórea Tableada

Características Fisicopétreas:

Origen y Composición: Metamorfico (Formación Vegadeo: Cámbrico Inferior y Medio).

Contenidos de Carbonato Cálcico, Sericita, biotita y clorita.

Absorción de Agua por Capilaridad 0,13 a 037%

Peso Especifico (M)..... 2,71 g/cm³

Resistencia a la Compresión (M)... 48 Mpa

Resistencia a la Flexión (M).....17 MPa

Resistencia al Desgaste (M).....14 mm.

Procedencia: Cantera DRAGONTE

Aplicaciones según Producto

- * Aplacados o Revestimientos Exteriores e interioresI
- * Revestimiento de Muros
- * Pavimentaciones de Calles y Pl
- * Jardineria



Descripción

Laja irregular Gris-vedosa

de entre 2,0 a 5,0 cms; resto Opus incertum.

Servida en Palets de 1300 Kgs. Aprox., para un rendimiento medio de **15 M2**. Aproximadamente.

Acabado Natural. Ideal para Suelos, Pavimentaciones y paseos de Jardinería.

Coloración: Base Gris con irisaciones verdosas, blanquecinas:

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra puesto sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

PEDIDO MÍNIMO: 2 Palets (30,00 M2)

PRECIO M2: 53,24* € IVA incluido. (44,00*€ + IVA)

PRECIO Palet: 319,44* € IVA incluido. (264,00 *€ + IVA)

